

DRY 80

Ελαστική αντιαλκαλική στεγανωτική μεμβράνη αποσύμπλεξης.

Περιγραφή

Ελαστική στεγανωτική μεμβράνη αποσύμπλεξης, η οποία αποτελείται από διπλό φύλλο θερμοπλαστικής πολυολεφίνης. Κάθε πλευρά της μεμβράνης είναι επενδυμένη με μη υφαντές ίνες πολυεστέρα, προσφέροντας άριστη πρόσφυση με κονιάματα πλακιδίων και εύκολο τοποθέτηση.

Η ελαστικότητα της επιτρέπει στην τελική επικάλυψη να λειτουργεί ως ανεξάρτητη στρώση σε σχέση με το υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την αποφυγή ρηγματώσεων στην τελική επιφάνεια, λόγω ρηγματώσεων στο υπόστρωμα. Συγχρόνως η επένδυση από πολυεστερικές ίνες διατηρεί στεγνό το υπόστρωμα, διευκολύνοντας την εξάτμιση της ανιούσας υγρασίας.

Εφαρμογή

Ιδανική για μπάνια, επιφάνειες τοίχων και δαπέδων σε υγρούς χώρους, μπαλκόνια και δώματα.

Πλεονεκτήματα

- Αποσύμπλεξη και γεφύρωση ρωγμών υποστρώματος.
- Υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση, χωρίς να επηρεάζεται το τελικό ύψος της επιφάνειας
- Εξάτμιση ανιούσας υγρασίας
- Εύκολη τοποθέτηση χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία και τοποθέτηση πάνω σε νωπή κόλλα πλακιδίων, μειώνοντας τους μεγάλους χρόνους αναμονής.
- Εφαρμογή πάνω σε παλαιά στρώση πλακιδίων χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους.
- Υψηλή ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκάλια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μήκος: 30 m

Πλάτος: 1500 mm

Πάχος: 0,80 mm

Ειδικό βάρος: 625 gr/m²

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες: -40 °C

Αντοχή σε εφελκυσμό (N/5mm): L=500 | T=195

Επιμήκυνση (%): L=27 | T=225

Αντίσταση επικάλυψης (N/50mm): 180

Αντίσταση σε στατικό φορτίο: 20 Kg

Προετοιμασία υποστρώματος

Εξασφαλίστε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από τάσεις συρρίκνωσης. Αφαιρέστε τυχόν σαθρά υλικά ή θραύσματα, σκόνες, γράσα κ.λπ. Σφραγίστε και επισκευάστε τυχόν κενά / ρωγμές.



Αποθήκευση

Σε προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία χώρο.

Κατανάλωση

1,10m/m².

Συσκευασία

Ρολό 1,5 m x 30 m (45 m²), 30 ρολά ανά παλέτα.

Προφυλάξεις και Ασφάλεια

Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο όπως ορίζεται στον κώδικα επικίνδυνων ουσιών. Μπορεί να απορριφθεί στα απόβλητα κτιρίων.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους η οποία βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα των προϊόντων.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙΠΕ Μεγάρων Αττικής

Tel: +30 210 5744222

Fax: +30210 5740777

Email: info@netbauer.com

http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

